

LAATUTODISTUS (liittimet)

JALPA-LIITTIMET KYLMÄLLE JUOMA- JA KÄYTTÖVEDELLE.
MATERIAALIT:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| - POM-OSAT | POLYASETAALIA (ei UV-suojattu) |
| - TIIVISTEET | ELINTARVIKELAATUA EPDM |

JALPA OY VAHVISTAA, ETTÄ KAIKKI YLLÄMAINITUT LIITTIMIEN OSAT OVAT TÄYSIN SOPIVIA JUOMAVEDELLE.

TESTAUS:

Ensimmäisten, uuden muoviosien valmistuserän jälkeen, liittimien valmistusta tutkitaan erittäin huolellisesti. Mittojen tarkistus, kitkahitsauksien oikeellisuus ja liittimien tiiveys tutkitaan.

Satunnaisotannalla jokaisesta valmistuserästä testataan muutama liitinrunko paineilmalla ja upottamalla paineistettu liitin veteen.

Otanta noin 1/ 100kpl.

Vetokokeet:

(SeAMK Kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa saadut tulokset)

Tuloksena voima jolloin lukitusrengas liittimessä antaa periksi.

63 mm liitin 15230 N

50 mm liitin 13500 N

40 mm liitin 7350 N

32 mm liitin 5360 N

25 mm liitin 3050 N

Tulos on useiden vetojen keskiarvo.

Kauhajoella 10.08.2016

JALPA OY



Kari Kuusinen
Tuotantopäällikkö