



POWER FLEX

Päivitetty: 29.05.2019



POWER FLEX

Koko	290ml
Kuvaus	MS-polymeriin pohjautuva 1-komponenttinen asennusliima
Väri	Valkoinen (RR20), tummanharmaa (RR23), musta(RR33), ruskea(RR31)

TEKNISET TIEDOT

Nahoittuminen	n. 30 min
Työskentelyaika	10 - 20min
Soveltuu	Ulko- ja sisäkäyttöön
Kosteudenkestävä	Kyllä
Käyttölämpötila	+5°C ... +30 °C
Optimi Käyttölämpötila	+15°C ... +20 °C, ilmankosteus 60%
Kuivuminen	2 - 3mm / 24h
Lämmönsieto (kuivumisen jälkeen)	-30C ... +80 °C
Tiheys	1,05 ±0,05 g/l
Elastisuus	7,5 %
Käyttö liimana (Leikkauslujuus)	2,94 N/mm ²
Shore A Kovuus	56 - 58
Säilyvyys	12 kuukautta valmistuksesta avaamattomana +5...+25 °C:ssa

KUVAUS

MS-polymeriin pohjautuva 1-komponenttinen pastamainen liima- ja tiivistysmassa yleiskäyttöön sisällä ja ulkona. Kestää UV-säteilyä ja kosteutta. Tuote kuivaa ilman kosteuden vaikutuksesta. Ei sisällä liuottimia, isosyanaattia tai vettä.

KÄYTTÖALUEET JA OMINAISUUKSIA

Tytan Powerflexiä suositellaan monipuolisesti asennus-, tiivistys ja viimeistelytyöihin. Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastulevyä, kiveä ja styroksia.

EDUT

- ☒ Tuote ei vaadi pintojen primerointia.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



POWER FLEX

Päivitetty: 29.05.2019

- ☒ Elastinen sauma ja nopea ja luja alkutartunta.
- ☒ Korkea loppulujuus
- ☒ Erinomainen tartunta useimmille materiaaleille, myös ei-huokoisille.

ASENNUSOHJEITA

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä

1. Liimattavat pinnat tulee olla tasaisia, kuivia ja puhtaita liimausta heikentävistä aineista kuten rasvasta. Puhdista pinnat tarvittaessa asetonilla tai etanolilla (lasipinnat, metallit) tai pesuaineella (synteettiset ja muovipinnat)
2. Katkaise muovisuutin oikeaan halkaisijaan kohteen mukaan ja kiinnitä patruunan kierteisiin.
3. Levitä tuote puristimella täplinä tai raitoina. Liimauksessa levitä tuotetta toiselle liimattavista pinnoista. Isoille pinnoille voidaan tehdä aaltomaista raitaa liimaavuuden tehostamiseksi.
4. Yhdistä liimattavat pinnat ja paina niitä tasaisesti ja voimakkaasti (käytä puristimia)
5. Kappaleita voidaan asetella 15 minuutin ajan niiden liittämistä, mutta kappaleita ei tule enää irroittaa toisistaan.
6. Kappaleita ei tule liimata 100 %:sti pinta-alaltaan (esim. levyt) koska tällöin tuote ei saa keskelle kappaleita tarvittavaa ilmankosteutta kuivumiseensa.
7. Raskaita kappaleita liimatessa, käytä mekaanisia tukia.

PUHDISTUS

Kuivumaton tuote voidaan puhdistaa rätillä hankaamalla (esim. RK Solution Wipes) tai lakkabensiiniin kostetulla rievulla. Kuivunut tuote vain mekaanisesti. Älä puhdista käsiäsi liuottimilla.

Liimauskokeita suositellaan ennen varsinaisten kappaleiden liimaamista. Älä altista tuotetta vedelle ennen kuin tuote on täysin kuiva. Ei liimaa PE/PP tai Teflon-muoveja.