

Kiilto Clear Liima- ja tiivistemassa



Kirkas, elastinen ja helppolevitteinen liima- ja tiivistemassa sisä- ja ulkotiloihin. Hyvä alkutartunta. Esim. WC-istuimen kiinnitys, peilit, lasitiilien asennus. Tuote soveltuu myös luonnonkiville sekä liikuntasaumauksiin. 1-komponenttinen.

- Hyvä alkutartunta, kirkas, elastinen
- Liimaukset ja tiivistyks
- Riittoisuus 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
- Kuivuminen 3 mm/vrk, n. 10 mm/7 vrk
- Sisä- ja ulkotilat

KÄYTTÖALUE

Yksikomponenttinen Kiilto Clear -liimamassa on silylipolymeeritekologiaan perustuva kirkas elastinen liima. Tuote sopii kiinnittämiseen sekä tiivistämiseen ulko- ja sisätiloissa. Esim. nopeaa kovettumista vaativat korirakenneliimaukset (auto, vene ja asuntovaunu), listoitukseliimaukset, rakennuslevyjien kiinnitys sekä mekaaniselle kulutukselle alttiit liikuntasaumaukset.

KÄYTTÖOHJE

Käytettävien materiaalien on oltava pölyttömiä, kuivia sekä vapaita rasvasta ja öljystä. Tuote tarttuu erilaisiin kivipintoihin, betoniin, useimpiin metalleihin, puuhun, lasiin ja lasitettuihin pintoihin sekä epoksi- ja polyesteripintoihin. Eri muovilaaduilla on syytä tehdä tartuntakoe ennen varsinaista käyttöä. Leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja leikkaa kärki halutun saumaleveyden kokoiseksi. Tuote levitetään joko käsi- tai paineilmatomimisella pistoolilla ja tarvittaessa tasoitetaan kostutetulla lastalla haluttuun muotoon. Liimattaessa levitetään raitoina ja tarvittaessa levitetään tasaiseksi lastalla. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen. Kovettumaton tuote voidaan poistaa ksyleenillä tai asetonilla. Kovettunut tuote vain mekaanisesti. Tuote voi muuttaa hieman väriä äärimmäisissä olosuhteissa. Ei suositella käytettäväksi lasitusmassana (lasin kiinnitys tai saumaus ikkunakarmin).

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä

TYYPPI/SIDEAINE	SMP polymeeri
OLOMUOTO	Korkeaviskoottinen pasta
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1.1 kg/l
MURTOLUJUUS	3,5 N/mm ² (DIN 53504)
MURTOVENYMÄ	250 % (DIN 53504)
KOVUUS	Shore A 55
NAHOITTUMISAIKA	n. 10 min (23 °C, RH 50 %)
KOVETTUMISNOPEUS	3 mm/vrk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5 - +35 °C
PAKKAUSKOOT	290 ml
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	-40 - +90 °C
RIITTOISUUS	5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna.
MAKSIMI SAUMALIIKE	± 20 %
VARASTOINTI	Avaamattomana 12 kuukautta kuivassa paikassa, +10°C...+25°C lämpötilassa.

Päiväys 10.09.2021



SIVU 2/2

lisää nettisivuillamme.