


Puserrustulppa

8-22 EM

Onnline puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytyt.



SAP	Koodi	Tyyppi	A	L	Paino
ANK855	1551872	8 EM	8	8,5	3,5g
ANK856	1551873	10 EM	10	11	6g
ANK857	1551874	12 EM	12	9,75	8,5g
ANK858	1551875	15 EM	15	12,5	14g
ANK859	1551876	18 EM	18	12,7	16,5g
ANK860	1551877	22 EM	22	10,5	25g



Nimi	Materiaali
Runko	CW511L