

Tekninen tietoesite

Versio: J.J 08.05
SikaLastomer®-710

SikaLastomer®-710

Butyyli-pohjainen tiivistemassa

Tekniset tiedot

Koostumus	Butyyli
Väri (CSQP ¹⁾ 001-1)	Valkoinen, harmaa, musta
Tiheys (kuivumaton) (CSQP 006-4)	n. 1,4 kg/l
Tuotteen levityslämpötila	+10°C – 35°C
Kalvon muodostumisaika ²⁾ (CSQP 019-1)	n. 10 min. - 30 min.
Kutistuminen (CSQP 014-1)	n. 12%
Käyttölämpötila (CSQP 513-3)	-30°C – +80°C
Säilyvyys (säilytys alle+25°C) (CSQP 016-1)	12 kk

¹⁾CSQP = Corporate Sika Quality Standards

²⁾Kuivumisolosuhteissa: +23°C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %

Tuotekuvaus

SikaLastomer®-710 on tahnamainen, valumaton butyyli-pohjainen, liuotteita sisältävä plastinen tiivistemassa. Tuote kuivuu fysikaalisesti (liuotteiden haihtuminen). SikaLastomer®-710 soveltuu saumojen/liitoskohtien plastiseen tiivistämiseen monilla teollisuuden aloilla.

SikaLastomer®-710 valmistetaan ISO 9001 / 14001 -laadunvalvontaja ympäristönormien mukaisesti.

Tuotteen edut

- yksikomponenttinen butyyli - pohjainen tiivistemassa
- kuivuu lämmittämättä
- helppo levittää
- hyvä tartunta erittäin monille materiaalinnoille
- kestää hyvin ikääntymistä
- plastinen koostumus
- soveltuu tiivistämään myöhemmin avattavia liitoksia

Käyttökohteet

Koostumuksestaan plastisena SikaLastomer®-710 soveltuu tiivistämään liitoksia, jotka voidaan tarvittaessa myöhemmin avata (esim. huoltoluukut). Tuotetta voidaan käyttää esim. autojen, linja-autojen, rekkojen ja asuntovaunujen valmistuksessa. SikaLastomer®-710 tarttuu hyvin lähes kaikille materiaalinnoille ilman erillisiä esikäsitteilyjä.



Kemiallinen kestävyys

SikaLastomer®-710 kestää pitkäaikaisesti: vettä, merivettä, kalkkivettä ja vesipohjaisia puhdistusaineita. Lyhytaikaisesti: polttoaineita, mineraaliöljyjä, kasvi- ja eläinrasvoja ja -öljyjä.

Edellä mainitut tiedot on annettu ainoastaan yleisohjeiksi. Annamme pyydettyessä kohdekohtaista neuvontaa.

Tuotteen käyttäminen

Pintojen esikäsittelyt

Pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä tai pölyä.

Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteistestausta.

Käyttö

Patruuna: Puhkaise massan tuloaukon sinetti.

Kalvopakkaus: Aseta kalvopakkaus levityspistooliin (paineilmakäyttöinen) sisään ja avaa se leikkaamalla sulkurenkaan juuresta. Kiinnitä mukana tuleva muovinen karkiosa käsi- tai paineilmakäyttöiseen levityspistooliin. Kiinnitä levityssuutin ja muotoile käyttötarkoituksen mukaan.

Tuotteen levittämistä ei suositella alle +10°C eikä yli +35°C lämpötiloissa.

Sauman viimeistely

SikaLastomer®-710 -saumat on helppo viimeistellä veden ja saippuan avulla.

Tahrojen poisto

Tiiviillä pinnoilla anna tiivistysmasan ensin kuivahtaa ja poista sitten taputtelemalla tahroja kevyesti kuivuneella kerroksella SikaLastomer®-710:tä. Huokoisilta pinnoilta kovettunut SikaLastomer®-710 on poistettavissa vain mekaanisesti ja viimeistely Sika® Remover-208:lla pyyhkien. Kädet ja muu tahrintunut iho tulee puhdistaa välittömästi Sika® Handclean-puhdistuspyyhkeellä tai sopivalla teollisuuspesuaineella ja vedellä (ei liuottimilla).

Ylimaalaus

SikaLastomer®-710 on ylimalaattavissa vain eräillä vesipohjaisilla maalausjärjestelmillä. Suosittelemme maalauskoetta yhteensopivuuden selvittämiseksi. Kovaan maalikalvoon saattaa

ylimalaatussa SikaLastomer®-710-saumassa syntyä halkeamia liitokseen kohdistuvien liikkeiden sekä tuotteen plastisen koostumuksen vaikutuksesta.

Lisätietoja

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- käyttöturvallisuustiedote

Pakkaustiedot

Patruuna	310 ml
Kalvopakkaus	500 ml

Tärkeää

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme.

Huomautus

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme kokeiden tekoa sekä kohdekohtaista neuvontaamme. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

:
www.sika.fi
www.sika-industry.com

Oy Sika Finland Ab
Veininlaaksontie 1
PL 2
02621 Espoo
Puh. (09) 511 431
Faksi (09) 5114 3300
Sähköposti: sika.finland@fi.sika.com

