

## PAROC InVent 100 N1



Nimellistiheys  
Maksimikäyttölämpötila

80-180 kg/m<sup>3</sup>  
250 °C

Päällysteen pintalämpötila ei saa ylittää 80 °C (lämpötilarajoitus määräytyy päällysteen liima-aineen lämmönkestävyyden mukaan).  
PAROC-kivivillatuotteet kestävät hyvin korkeita lämpötiloja.  
Sideaine poistuu eristeestä siltä osin, kun sen lämpötila ylittää +200 °C. Eristyskyky säilyy kuitenkin ennallaan, mutta puristusjännitys heikkenee. Kivivillaeristeiden sulamislämpötila on yli 1000 °C.

### Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Paksuus
900 x 1800 mm	10-50 mm
600 x 1200 mm	10-50 mm
1200 x 1800 mm	10-50 mm
Standardi EN 822	Standardi EN 823

Muut mitat

Muut mitat sopimuksen mukaan.

Toleranssit ja mittausmenetelmät SFS-EN 14303 mukaisesti.

### Pakkaus

Pakkaus  
Pakkauskoko

Muovi tai kartonki. Muovilla suojattu lavapakkaus.  
Ks. voimassaoleva hinnasto

### Palo-ominaisuudet

Kuvaus	Arvo	Standardin mukaisesti
Palo-ominaisuudet Euroluokka	A1	EN 13501-1
Palamattomuus	Perustuote palamaton	

### Lämpöominaisuudet

Lämmönjohtavuus		
Kuvaus	Arvo	Standardin mukaisesti
Lämmönjohtavuus 10 °C, $\lambda_{10}$	0,037 W/mK	EN 12667

Arvot ovat valmistajan ilmoittamia.

### Kosteusominaisuudet

Kuvaus	Arvo	Standardin mukaisesti
Lyhytaikainen vedenimeytyminen, WS, W <sub>p</sub>	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>	EN 1609

## Mekaaniset ominaisuudet

Kuvaus	Arvo	Standardin mukaisesti
Puristusjännitys 10% painumalla, CS(10), ( $\sigma_{10}$ )	$\geq 10$ kPa	EN 826

## Ääniominaisuudet

Kuvaus	Arvo	Standardin mukaisesti
Käytännön absorptiokerroin	Riippuu paksuudesta	ISO 354-1985

## Ympäristöindikaattorit

Päästöt		
Kuvaus	Arvo	Standardin mukaisesti
Päästöluokitus	M1	Indoor Climate 2006

PAROC OY AB, PL 47 (Läkkisepäntie 23), 00621 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Tiedot tässä tuotelehtisessä ovat yksinomaiset ja täydelliset kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän tuotelehtisen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän tuotelehtisen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, ellemmme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuotelehtinen korvaa aiemmat tuotelehtiset. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa tuotelehtisiämme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Paroc Group 2010