



## Finnsco Pro-Line® Palovaaho pilli 700 ml

### Tuotekuvaus

- Yksikomponenttinen paloa ja savukaasujen leviämistä hidastava/estävä polyuretaanivaaho
- Soveltuu rakenteiden palokatkoihin, kuten aukkojen ja läpivientien eristämiseen ja tiivistämiseen
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Täyttää EN 1366-4, EN 13501-ei 180 standardin vaatimukset
- Rakenteiden ja läpivientien eristämiseen ja tiivistämiseen
- Suojattava pitkäkestoiselta UV-säteilyltä
- Mukana kertakäyttösuojakäsineet

### Tekniset tiedot

- Ominaispaino: 20-30 g/ml
- Asennuslämpötila: +5 ... +35 °C
- Lämpötilankesto: -40 ... +90 °C
- Pölykuiva: 8 - 12 min 23°C / 55% RF
- Leikkauskuiva: 80 - 130 min
- Täysin kuiva: 4 - 24 h
- Paloluokitus:
  - DIN EN 1366-4, EN 13501-EI 180
  - B1 DIN 4102-1
- Palonkestävyys: enintään 180 minuuttia aukon leveys 10-50mm
- Äänieristys: RSTw = 58dB (DIN 52210)
- Lämmönjohtavuus: 30-35 mW
- Riittoisuus: n. 28 L / pullo, vapaa levitys
- Täyttöaste: 50 - 60 %
- Väri: Punainen

### Käyttökohteet

- Ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen
- Seinien, kattojen sekä lattioiden ja seinien liitoksien tiivistykseen
- Läpivientien täyttämiseen ja tiivistämiseen

### Käyttöohjeet

- Saumattavien rakenteiden pintojen on oltava puhtaita tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista.
- Ravista pulloa huolellisesti ennen käyttöä.
- Yli 50 mm syvissä saumoissa tiivistys suoritetaan vaiheittain.
- Suositeltava odotusaika täyttökerrosten välillä on 15- 30 minuuttia.
- Sauman mitoitus:
  - Min 10 mm
  - Max 40 mm
- Sauman leveys / Sauman syvyys
  - 10 mm / 80 mm
  - 20 mm / 60 mm
  - 30 mm / 40 mm
  - 40 mm / 30 mm
- Tuore Palovaaho tai tahrat voidaan poistaa PU-vaahdon puhdistajalla. Kuivunut Palovaaho poistetaan mekaanisesti.
- Säilytetään kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta.
- Säilytysaika: 12 kk alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa.

### Tuotekoodi

FP3044700PIL

### EAN-koodi

6430020291869

### Pakkauskoko

laatikossa 12 kpl

### LVI-numero

3267812



## Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 [www.filius.fi](http://www.filius.fi)