



Finnsco Pro-Line® Palovaaho pistooli 700 ml

Tuotekuvaus

- Yksikomponenttinen paloa ja savukaasujen leviämistä hidastava/estävä polyuretaanivaaho
- Soveltuu rakenteiden ja läpivientien eristämiseen ja tiivistämiseen
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Täyttää EN 1366-4, EN 13501-EI 180 standardin vaatimukset
- Rakenteiden ja läpivientien eristämiseen ja tiivistämiseen
- Suojattava pitkäkestoiselta UV-säteilyltä
- Mukana kertakäyttösuojakäsineet

Tekniset tiedot

- Ominaispaino: 15-25 g/ml
- Asennuslämpötila: +5 ... +35 °C
- Lämpötilankesto: -40 ... +90 °C
- Pölykuiva: 8 - 12 min 23°C / 55% RF
- Leikkauskuiva: 25 - 35 min
- Täysin kuiva: 4 - 24 h
- Paloluokitus:
 - DIN EN 1366-4, EN 13501-EI 180
 - B1 DIN 4102-1
- Äänieristys: RSTw = 58dB (DIN 52210)
- Lämmönjohtavuus: 30-35 mW
- Riittäisyys: n. 40 L / pullo, vapaa levitys
- Täyttöaste: 65 -70 %
- Väri: Punainen

Käyttökohteet

- Ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen
- Seinien, kattojen sekä lattioiden ja seinien liitoksien tiivistykseen
- Läpivientien täyttämiseen ja tiivistämiseen

Käyttöohjeet

- Saumattavien rakenteiden pintojen on oltava puhtaita tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista.
- Ravista pulloa huolellisesti ennen käyttöä.
- Yli 50 mm syvissä saumoissa tiivistys suoritetaan vaiheittain.
- Suositeltava odotusaika täyttökerrosten välillä on 15- 30 minuuttia.
- Sauman mitoitus:
 - Min 10 mm
 - Max 40 mm
- Sauman leveys / Sauman syvyys
 - 10 mm / 80 mm
 - 20 mm / 60 mm
 - 30 mm / 40 mm
 - 40 mm / 30 mm
- Tuore Palovaaho tai tahrat voidaan poistaa PU-vaahdon puhdistajalla. Kuivunut Palovaaho poistetaan mekaanisesti.
- Säilytetään kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta.
- Säilytysaika: 12 kk alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa.

Tuotekoodi

FP3044700PIS

EAN-koodi

6430020291708

Pakkauskoko

laatikossa 12 kpl

LVI-numero

3267813



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi