



Finnsco Pro-Line® Moottoritiiviste RTV-silikoni musta 200 ml

Tuotekuvaus

- Silikonitiivistysaine autokorjaamo- ja teollisuuskäyttöön
- Tiivistää liitokset ilma- ja vesitiiviiksi
- Täyttää epätasaisuudet ja raot
- Pysyy joustavana ja elastisena
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Toimii kaikissa asennoissa
- Poistettavissa metallipinnoilta
- Ei valu, eikä kutistu

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: +5 °C ... +40 °C
- Lämpötilankesto: -60...+260°C(hetkellisesti +315°C)
- Kuivuminen: 1,5 mm/24 h
- Nahkoittumisaika: 7 min
- Tarttumisaika: 20 min
- Tiheys: 1,04 g/ml
- Perusaine: asetoksisilikoni
- Shore A lujuus: 22
- Vetolujuus (DIN53504): 1,7 MPa (N/mm²)
- Murtovenymä: 500 %
- Läpilyöntilujuus: 21,6 kV/mm
- Varastointiaika: 12 kk (+5°C...+25 °C)
- Väri: musta

Käyttökohteet

- Kone- ja moottorin osat
- Ruuvikierteet
- Laippaliitokset
- Ilmakanavat
- Imu- ja pakosarjat
- Kompressorit
- Pumput
- Turbiinit
- Vaihteistot
- Bensiini- ja vesipumput
- Moottorinlohkot
- Venttiilinkannet
- Jäähdytysjärjestelmät

Tarttuu:

- Teräs
- Alumiini
- Galvanoitu teräs
- Kupari
- Messinki
- Pronssi
- Maalipinta
- Lasi
- Keramiikka
- Useat synteettiset materiaalit

Käyttöohjeet

1. Käytä puhtaille pinnoille.
2. Odota 10 minuuttia ennen asennusta.
3. Poista ylimääräinen aine lastalla tai liinalla asennuksen jälkeen.
4. Tiivistettyä kohdetta voidaan käyttää 15-30 minuutin kuluttua. Täydellinen kuivuminen 24 h kuluessa.
5. Käytön jälkeen jätä n. 5 mm silikonia suuttimen päähän suojatulpaksi.

Tuotekoodi

FP2001200MU

EAN-koodi

6430041590088

Pakkauskoko

laatikossa 12 kpl

LVI-numero

3267855



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi