



Finnsco Pro-Line® Liima- ja saumamassa kirkas 200 ml

Tuotekuvaus

- Elastinen MS-polymerimassa liimaamiseen, tiivistämiseen ja eristämiseen
- Sopii sekä kuiville että märille pinnoille kaikkiin kohteisiin
- Päälle maalattavissa
- Ei kutistu kuivessaan
- Helposti muotoiltavissa
- Pysyy joustavana
- Kestää tärinää
- Ylimaalattavissa
- Tarttuu mm. teräkseen, puuhun, muoveihin, lasiin
- Hajuton, myrkytön, home- ja bakteerisuojattu sekä isosyanaattivapaa
- UV- ja säänkestävä
- Painepakkaus, jossa integroitu puristin

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: + 5 °C ... + 40 °C
- Nahkoittuminen: 10 min (23 °C, Rh 55 %)
- Kuivuminen: 2 mm/24 h (23 °C, Rh 55 %)
- Lämpötilan kesto: - 40 °C ... + 90 °C
- Maalattavuus: maalattavissa pintakuivana, "nahkoittumisen" jälkeen
- Sauman joustavuus: ± 25 %
- Vetolujuus: 2,2 N/mm² (Mpa)
- Murtovenymä: 250 %
- Tiheys: 1,54 g/ml
- Juoksevuus: <2 mm
- Säilyvyys: Avaamattomana väh. 12 kk. Kuivassa ja viileässä paikassa.

Käyttökohteet

- Liima- ja saumamassa soveltuu lähes kaikkiin liimaus- ja saumauskohteisiin rakennuksilla, teollisuudessa ja autopeltikorjaamoissa.
- Rakennusten saneerauskohteissa mm: keittiö- ja saniteettitilat, peilit, seinäpaneelit, jalkalistat yms.
- Tarttuu esim. seuraaviin materiaaleihin: puu, tiili, betoni, kaikki metallit, lasi, keraamiset laatat, peilit, posliini, polystyreeni, PVC, useat muut muovilaadut, ym.
- Tarttuu Ruukin Pural- ja Purex-kattopelteihin sekä märkänä että kuivana.
- Ei suositella seuraaville materiaaleille: PE, PP, Teflon ja bitumi.

Käyttöohjeet

1. Käytä puhtaaseen ja rasvattomaan pintaan.
2. Muotoile ja anna kuivua.

Tuotekoodi

FP3005200KI

EAN-koodi

6430020291418

Pakkauskoko

laatikossa 12 kpl

LVI-numero

3267878



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi